Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка NewJet II-804 (Chemica)

1. **Описание:**
   Очень тонкая матовая прозрачная пленка для печати **обычными струйными принтерами** и плоттерами с эко-сольвентными чернилами и последующего термопереноса на СВЕТЛЫЕ ткани.
   Толщина: 85 микрон.
   Подложка: бумага

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Температура переноса: 190° С.
   Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать изображение в зеркальном и вырезать на плоттере;
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - положить трансфер на изделие изображением вверх;
   - прижать термопрессом на требуемое время;
   - удалить подложку горячей.

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет.
   Машинная сушка: не рекомендуется.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка Upperflock Screen-1501 (Chemica)

1. **Описание:**
   Мягкий флок с бархатистой поверхностью.
   Предназначен для шелкотрафаретной печати, плоттерной резки
   и последующего термопереноса на ткань.
   Высота ворса - 0,50 мм.

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 60°
   Температура переноса: 150-160° С.
   Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать изображение в прямом виде шелкотрафаретным способом и вырезать на плоттере;
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - снять с подложки вручную или используя термостойкую монтажку;
   - положить трансфер на изделие изображением вверх;
   - прижать термопрессом на требуемое время;
   - удалить монтажку.

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет.
   Машинная сушка: не рекомендуется.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка FLOCKPRINT-1950 (Chemica)

1. **Описание:**
   Мягкий флок с бархатистой поверхностью. Материал – вискоза.
   Предназначен для солвентной, эко-солвентной и латексной печати,
   плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
   Высота ворса – 0,75 мм. Подложка – полиэстер.

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 60°
   Температура переноса: 160°С.
   Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать и вырезать на плоттере изображение в прямом виде.
   - температура печати 45°С, температура сушки 50°С;
   - дать высохнуть чернилам минимум 6 часов при комнатной температуре;
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - снять с подложки вручную или используя термостойкую монтажку;
   - положить трансфер на изделие изображением вверх;
   - прижать термопрессом на требуемое время;
   - удалить монтажку горячей.

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет.
   Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка EASYPRINT-1702 (Chemica)

1. **Описание:**
   Мягкая белая матовая виниловая пленка.
   Предназначена для печати солвентными (эко-солвентными) и латексными чернилами, плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
   Толщина пленки – 160мк. Подложка – прозрачный полиэстер.
   !!! Может переноситься без использования термостойкой монтажки !!!

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Температура переноса: 160°С. Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать и вырезать на плоттере изображение в прямом виде;
   - температура при печати 45°С, при сушке 50°С. Сушка при 20-25°С минимум 4-5 часов.
   - при печати используйте подходящие профили (например Generic Vinyl1 и опцию Max Impact)
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - Снять с подложки и положить на изделие изображением вверх **(можно без использования монтажки)**;
   - закрыть изображение силиконовым листом;
   - прижать термопрессом на требуемое время;

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 60°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет.
   Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка EASYPRINT NYLON-1902 (Chemica)

1. **Описание:**
   Мягкая белая матовая виниловая пленка.
   Предназначена для печати солвентными (эко-солвентными) и латексными чернилами, плоттерной резки и последующего термопереноса на **НЕЙЛОН**.
   Толщина пленки – 160мк. Подложка – прозрачный полиэстер.
   !!! Может переноситься без использования термостойкой монтажки !!!

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Температура переноса: 140°С. Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать и вырезать на плоттере изображение в прямом виде;
   - температура при печати 45°С, при сушке 50°С. Сушка при 20-25°С минимум 4-5 часов.
   - при печати используйте подходящие профили (например Generic Vinyl1 и опцию Max Impact)
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - Снять с подложки и положить на изделие изображением вверх **(можно без использования монтажки)**;
   - закрыть изображение силиконовым листом;
   - прижать термопрессом на требуемое время;

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на нейлон, хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет.
   Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка SUITPRINT-1705 SIR (Chemica)

1. **Описание:**
   Мягкая белая полуматовая пленка полиэстер.
   Предназначена для печати солвентными и эко-солвентными чернилами, плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
   Толщина пленки – 160мк. Подложка – прозрачный полиэстер.

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Температура переноса: 160°С. Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать и вырезать на плоттере изображение в прямом виде;
   - температура при печати 45°С, при сушке 50°С. Сушка при 20-25°С минимум 4-5 часов.
   - при печати используйте подходящие профили (например Generic Vinyl1 и опцию Max Impact)
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - снять с подложки используя термостойкую монтажку;
   - положить трансфер на изделие изображением вверх;
   - прижать термопрессом на требуемое время;
   - удалить монтажку горячей.

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет.
   Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка FIRSTPRINT-1708 (Chemica)

1. **Описание:**
   Мягкая белая полуматовая виниловая пленка.
   Предназначена для печати солвентными и эко-солвентными чернилами, плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
   Толщина пленки – 130мк. Подложка – прозрачный полиэстер.

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Температура переноса: 160°С. Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать и вырезать на плоттере изображение в прямом виде;
   - температура при печати 45°С, при сушке 50°С. Сушка при 20-25°С минимум 4-5 часов.
   - при печати используйте подходящие профили (например Generic Vinyl1 и опцию Max Impact)
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - снять с подложки используя термостойкую монтажку;
   - положить трансфер на изделие изображением вверх;
   - прижать термопрессом на требуемое время;
   - удалить монтажку горячей.

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет.
   Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка NEOPRINT-1791 (Chemica)

1. **Описание:**
   Мягкая белая матовая тонкая пленка полиэстер.
   Предназначена для печати солвентными и эко-солвентными чернилами, плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
   Толщина пленки – 80мк. Подложка – прозрачный полиэстер

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Температура переноса: 150-155°С. Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать и вырезать на плоттере изображение в прямом виде;
   - температура при печати 45°С, при сушке 50°С. Сушка при 20-25°С минимум 4-5 часов.
   - при печати используйте подходящие профили (например Generic Vinyl1 и опцию Max Impact)
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - снять с подложки используя термостойкую монтажку;
   - положить трансфер на изделие изображением вверх;
   - прижать термопрессом на требуемое время;
   - удалить монтажку горячей. При желании можно сделать второй прижим на 10 сек.

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет.
   Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка REFLEXPRINT-1730 (Chemica)

1. **Описание:**
   Серебристо-серая светоотражающая пленка.
   Предназначена для солвентной и эко-солвентной печати, плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
   Толщина пленки – 140 микрон.
   Подложка – полиэстер.

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Температура переноса: 160°С.
   Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать и вырезать на плоттере изображение в прямом виде;
   - температура при печати 45°С, при сушке 50°С. Сушка при 20-25°С минимум 4-5 часов.
   - при печати используйте подходящие профили (например Generic Vinyl1 и опцию Max Impact)
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - снять с подложки используя термостойкую монтажку или можно крупные фрагменты вручную;
   - положить трансфер на изделие изображением вверх;
   - прижать термопрессом на требуемое время;
   - если монтажка используется, то удалить ее после полного остывания.

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет. Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка HOTMARKPRINT-1792 (Chemica)

1. **Описание:**
   Мягкая белая матовая **самая тонкая** пленка полиэстер.
   Предназначена для печати солвентными и эко-солвентными чернилами, плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
   Толщина пленки – 50мк. Подложка – прозрачный полиэстер

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Температура переноса: 160°С. Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать и вырезать на плоттере изображение в прямом виде;
   - температура при печати 45°С, при сушке 50°С. Сушка при 20-25°С минимум 4-5 часов.
   - при печати используйте подходящие профили (например Generic Vinyl1 и опцию Max Impact)
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - снять с подложки используя термостойкую монтажку;
   - положить трансфер на изделие изображением вверх;
   - прижать термопрессом на требуемое время;
   - удалить монтажку **горячей**.

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 60°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет.
   Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка APRINT-1718 (Chemica)

1. **Описание:**
   Мягкая белая глянцевая пленка ПВХ.
   Предназначена для печати солвентными и эко-солвентными чернилами, плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.
   Толщина пленки - 130мк. Подложка - прозрачный полиэстер

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Температура переноса: 150-155°C. Время: 20 сек.
   Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - напечатать и вырезать на плоттере изображение в прямом виде;
   - температура при печати 45°C, при сушке 50°C. Сушка при 20-25°C минимум 4-5 часов.
   - при печати используйте подходящие профили (например Generic Vinyl1 и опцию Max Impact)
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - снять с подложки используя термостойкую монтажку;
   - положить трансфер на изделие изображением вверх;
   - прижать термопрессом на требуемое время;
   - удалить монтажку горячей. При желании можно сделать второй прижим на 10-15 сек.

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°C.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет.
   Машинная сушка: да.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru

Трансферные Технологии

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка GLITTERPRINT-1720 (Chemica)

1. **Описание:**
   Белая полиуретановая **пленка с блестками (глиттерами)**.
   Предназначена для переноса трансферов, напечатанных **сублимационными чернилами**.
   Также можно использовать для прямой печати сольвентными и эко-сольвентныеми чернилами, последующей плоттерной резки по контуру и термопереносу на ткань..
   Толщина пленки – 220мк. Подложка – прозрачный полиэстер

2. **Основная информация:**
   Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
   Угол заточки ножа: 45°
   Температура переноса: 175-180°С. Время: 2 сек + 60 сек. Давление термопресса: среднее.

3. **Инструкция:**
   - вырезать на плоттере изображение в прямом виде;
   - удалить (вычистить) ненужные фрагменты;
   - снять с подложки (можно использовать термостойкую монтажку);
   - положить трансфер на изделие лицевой стороной вверх.
   - если без монтажки, то закрыть тефлоновым листом;
   - прижать термопрессом на 2 сек;
   - положить сверху бумажный сублимационный трансфер картинкой вниз.
   - прижать прессом на 60 сек.
   - Готово!

4. **Ткани:**
   Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.
   Не подходит для тканей с пропитками и окрашенных сублимацией.

5. **Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):**
   Температура до 40°С.
   Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
   Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.
   Химчистка: нет. Машинная сушка: нет.

Внимание !!! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер.
Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Санкт-Петербург
тел.: +7(812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru