

Термотрансферные пленки и бумага для принтов на ткань

Термотрансферная пленка Т33 (PUFF METALLIC 3D)

1. Описание:

Мягкая глянцевая полиуретановая металлизированная 3D пленка, вспухающая после переноса. Предназначена плоттерной резки или резки CO2 лазером и последующего термопереноса на ткань. Толщина пленки до переноса – **600–700 микрон**. Подложка – клейкий полиэстер.

2. Основная информация:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.
Угол заточки ножа: 60°
Температура переноса: 155–165°C. Время: 4+10 сек. **ДВОЙНОЙ ПРИЖИМ!!!**
Давление термопресса: **сильное (4–5 bar)**

3. Инструкция:

- вырезать изображение в зеркальном виде;
- прогреть изделие или ткань в термопрессе прим. 5–10 сек. для удаления из ткани излишней влажности или термоусадки самой ткани.
- положить вырезанный принт на изделие или ткань.
- прижать термопрессом на 4–5 сек.
- удалить подложку после полного остывания.
- делаем второй прижим уже открытой пленки на 10 сек.

4. Ткани: Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани.

Не подходит для тканей с водоотталкивающими пропитками.

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Температура до 40°C без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.
Глажка: **теплым** утюгом с обратной стороны.
Химчистка: нет.
Машинная сушка: нет.

Внимание !!!

Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит только рекомендательный характер.

Итоговый результат зависит от таких параметров как плотность ткани, температура пресса, давление пресса, перенос за один или два прижима, размер элементов принта.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем делать тесты и подбирать оптимальные параметры переноса перед началом основного тиража!

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 642-72-29, 642-72-39
www.transfer78.ru